

# БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА БРИТ® МБР-Х-65

Профессиональный материал холодного применения, предназначенный для гидроизоляции железобетонных, металлических и деревянных конструкций, а также для устройства и ремонта мастичных кровель



## Применение

Устройство и ремонт мастичных кровельных покрытий, гидроизоляционная и антикоррозийная обработка металла, бетона, дерева и других поверхностей, в том числе, обработка трубопроводов, кузовных деталей автомобилей.

## Преимущества

- Универсальный кровельный и гидроизоляционный материал с антикоррозийными качествами.
- Высокая прочность сцепления с основанием.
- Возможность нанесения на вертикальную поверхность.
- Высокая эластичность сформировавшегося покрытия.



МБР-Х-65

## Состав

Композиция нефтяного битума, резиновой крошки, наполнителей и пластификаторов (ГОСТ 30693-2000).

## Упаковка

Ведро металлическое 20 л (20 кг).

## Характеристики

Показатель	МБР-Х-65
Температура размягчения по КиШ, °С, не менее	65
Глубина проникания иглы не менее 0,1 мм, °С, при температуре	40
Растяжимость при t = +25°С, см, не менее	4

## Технология применения

- Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление мастики до необходимой консистенции керосином, уайт-спиритом, бензином, сольвентом.
- Наносить на заранее очищенную от грязи и пыли поверхность с помощью валика или кисти.
- Дождаться высыхания поверхности.
- Описание технологии производства работ для данного и прочих видов применения приведено в ГОСТ 30693-2000.