

КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА «БРИТ-КРОВЛЯ»

Профессиональный однокомпонентный материал холодного применения для устройства и ремонта мастичных кровель



Применение

Устройство и ремонт мастичных кровель, приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, гидроизоляция элементов мостовых конструкций и гидротехнических сооружений, трубопроводов; антикоррозийная обработка металлических, бетонных и железобетонных конструкций.

Преимущества

- Высокая прочность сцепления с основанием.
- Сопротивление воздействию УФ лучей.
- Пожарная и токсическая безопасность.
- Возможность нанесения на вертикальную поверхность.
- Высокая эластичность сформировавшегося покрытия.

Состав

Битумная эмульсия, модифицированная латексом (СТО 77310225.004-2014).

Упаковка

Ведро металлическое 20 л (20 кг).
Ведро пластиковое 30 л (30 кг).

Характеристики

Показатель	«БРИТ-КРОВЛЯ»	Стандарт
Теплостойкость в течение 5 часов, °С, не ниже	75	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	700	
Прочность сцепления с основанием — бетон, МПа:	0,4	ГОСТ 26589
Прочность сцепления с основанием — металл, МПа:	1,2	
Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе, не более	1,0	
Гибкость на брусе R = 5,0±0,2 мм при t = -15°С	Трещин нет	



«БРИТ-КРОВЛЯ»

Технология применения

- Очистить поверхность от пыли, грязи, жира и загрунтовать (использовать данную мастику, разбавленную водой 1:1, или праймер на основе битумной эмульсии).
- Тщательно перемешать мастику «БРИТ-КРОВЛЯ» и нанести на загрунтованную поверхность кистью или валиком. Допускается нанесение на влажное основание.
- Дождаться высыхания в течение 5–10 часов перед проведением последующих работ.
- При необходимости нанести мастику повторно.